

物性表

カーテン

項目\製品名	オプトロンカーテン		オプトロンカーテンCG	測定方法
厚み(mm)	2	3	2	---
硬さ (HDA)	80	80	80	JIS K 7215
引張強さ (N/mm ²)	18	18	19	JIS K 6732
伸び(%)	390	390	410	JIS K 6732
引裂強度 (N/mm)	51	53	51	JIS K 6732
脆化温度(°C)	-38	-43	-55	JIS K 7216
可視光線透過率(%)	35	35	67	JIS A 5759

シート (基布入)

項目\製品名		オプトロンシート CG03	オプトロンシート03 防災	測定方法
引張強さ (N/3cm)	タテ	213	207	JIS L 1096
	ヨコ	198	203	
伸び(%)	タテ	20	20	JIS L 1096
	ヨコ	27	29	
引裂強度 (N)	タテ	225	234	JIS L 1096
	ヨコ	231	258	

シート (基布なし)

項目\製品名		オプトロンシート08防災	測定方法
引張強さ (N/mm ²)	タテ	22	JIS K 6732
	ヨコ	20	
伸び(%)	タテ	302	JIS K 6732
	ヨコ	317	
引裂強度 (N/mm)	タテ	82	JIS K 6732
	ヨコ	72	